



Impregneergrondering

- Primer H -

Grondering met hydrofoberende werking

Leverbaar		
Aantal per pallet	84	24
VPE	5 ltr	30 ltr
verpakking	blik	blik
verpakkingscode	05	30
art.nr.		
0642	■	■

Verbruik

Ca. 200 - 400 ml/m² afhankelijk van de ondergrond

Exacte verbruikshoeveelheid op een voldoende groot proefvlak bepalen.



Toepassing

- Minerale ondergronden, onder Color LA, Color PA en andere kunstharsgebonden verfsystemen



Eigenschappen

- Egaliseert de zuiging van de ondergrond
- UV-stabiel
- Alkaliresistent
- Oplosmiddelhoudend
- Goed indringvermogen



Technische gegevens

■ In aangeleverde toestand

Substraat	alcohol - watervrij (niet met water te mengen)
Dichtheid (20°C)	ca. 0,8 gr/cm ³
Vlampunt	ca. 22°C
Hoedanigheid	kleurloos, vloeistof

■ In uitgereageerde toestand

UV-stabiel	zeer goed
Alkalibestendig	tot pH 14 gegeven
Weerbestendigheid	zeer goed



De genoemde waarden zijn typische producteigenschappen en mogen niet worden gezien als bindende productspecificaties.


Mogelijke systeemproducten

- **Color LA (6400)**
- **Color PA (6500)**
- **Color SF ^[basic] (6415)**
- **Color Flex (2976)**

Werkvoorbereiding

- **Eisen aan de ondergrond**
Draagkrachtig, droog, schoon en scheurvrij.

Verwerking



- **Verwerkingsrichtlijnen**
Materiaal-, omgevings- en ondergrondtemperatuur: min. +5°C tot max. +25°C.

Voor gebruik goed schudden.
Het materiaal door middel van kwasten, rollen of spuiten gelijkmatig aanbrengen.
Overtollig materiaal op het oppervlak vermijden.

Verwerkingstip

- **Droging**
Bij +20°C en 65% relatieve luchtvochtigheid na 24 uur overschilderbaar.

Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen in het algemeen de aangegeven tijden.

Opmerking

De actuele technische voorschriften in acht nemen.
Afwijkingen van actuele normen en regelgevingen moeten afzonderlijk worden overeengekomen.
Altijd een proefvlak opzetten!

Gereedschap / reiniging



Kwast, roller, blokkwast, geschikte spuitapparatuur


Na gebruik en bij langere werkonderbrekingen het gereedschap met Verdunning V 101 reinigen.

Remmers gereedschap

- **Gloria® CleanMaster Performance PF 50 (4666)**
- **Gloria® CleanMaster Extreme EX100 (4665)**
- **Telescoopstok (4391)**
- **Verfroller FC (4913)**
- **Beugel voor roller (4449)**
- **Kana® KanaClassic hoekkwast (4541)**

Opslag / houdbaarheid

In ongeopende, originele verpakking koel, droog en vorstvrij opgeslagen min. 12 maand.



Veiligheidsvoorschriften

Verdere informatie met betrekking tot de veiligheid bij transport, opslag, afval en ecologie vindt u in onze nieuwste veiligheidsinformatiebladen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij verwerking door middel van spuiten adembescherming combinatiefilter min. A/P2 en oogbescherming vereist. Geschikte beschermende handschoenen en kleding dragen.



Afval

De inhoud en de verpakking afvoeren volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

Bovenstaande gegevens zijn aan de hand van de nieuwste ontwikkelingen en verwerkingstechnieken samengesteld.

Omdat de toepassing en verwerking buiten onze invloed liggen, kunnen aan dit technisch merkblad geen rechten worden ontleend.

U bent in het bezit van onze algemene verkoopvoorwaarden. Heeft u ze niet meer, vraag dan een nieuw exemplaar aan. Wij leveren uitsluitend onder deze voorwaarden.